


橡胶减震垫 ◀ 非污染性氯丁橡胶/天然橡胶



■ 非污染性氯丁橡胶的特点


一般来说橡胶成分中所含的部分油分和交联剂会转移可能污染相接触材料。非污染性氯丁橡胶能有效防止污染,其性能与氯丁橡胶一样

突起详图




代码	类型	材质	硬度
MWAH61	标准型	非污染性氯丁橡胶	肖氏A70
MWAH62			肖氏A50
MWAH63			
MWAH66	孔加工型	非污染性氯丁橡胶	肖氏A70
MWAH67		天然橡胶	肖氏A50

标准型 MWAH61/62/63




孔加工型 MWAH66/67/68


1K(1孔)



2K(2孔)



4K(4孔)



■ 标准型

代码	H	M	N	适用负载N(kgf)		位移量特性N/mm(kgf/mm)	
				WAH61	WAH62/63	WAH61	WAH62/63
MWAH61 MWAH62 MWAH63	10	50	50	500~1097(46~107)	269~500(22~46)	905(98)	408(48)
			150	1505~3292(149~331)	809~1505(78~149)	2855(276)	1365(124)
			300	3008~6578(305~672)	1619~3004(166~307)	5710(553)	2730(249)
		100	100	2006~4388(175~418)	1079~2006(130~120)	3640(341)	1653(139)
			200	4021~8779(410~896)	2159~3283(221~410)	7858(753)	3884(348)
			300	6319~13468(595~1324)	3539~6319(311~595)	11795(1155)	5834(547)
	20	150	150	4664~10026(421~968)	2579~4664(208~421)	8840(853)	4369(398)
			200	8426~17958(805~1777)	4719~8426(427~805)	15640(1457)	7692(647)
			300	19258~40805(1905~4092)	11018~19358(1054~1905)	35161(3416)	17277(1592)
		50	50	426~1634(38~161)	214~743(17~71)	325(39)	116(18)
			150	1279~4903(125~495)	643~2231(61~223)	1116(100)	488(50)
			300	2557~9807(261~1001)	1287~4462(132~456)	2234(198)	976(100)
	20	100	100	1705~6538(144~637)	858~2975(58~274)	1322(105)	620(60)
			200	3410~13076(348~1335)	1716~5950(176~508)	3223(281)	1546(110)
			300	5415~19915(503~1982)	2875~9225(244~892)	4844(446)	2327(190)
		150	150	3986~14861(352~1462)	2081~6844(158~644)	3626(322)	1739(130)
			200	7220~26554(682~2655)	3833~12300(337~1201)	6371(512)	3016(170)
			300	16645~60146(1629~6068)	9025~28076(852~2796)	14306(1290)	6756(520)

■ 孔加工型

代码	H	孔规格	最小单位0.5		最小单位0.5		最小单位1
			M	N	F	G	D
MWAH66	10	1K	50~300	50~300	5~295	5~295	3~20
MWAH67	20	2K					
MWAH68		4K					

■ 选定F、G尺寸时,请考虑孔边距和孔间距。



请按图示订货

■ MWAH66-H10-2K-M60-N60-F20-G20-D3

代码	H	孔规格	最小单位0.5				最小单位1
			M	N	F	G	D
MWAH66	10	2K	50~300	50~300	5~295	5~295	3~20



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

