



双叠自锁垫圈 ◀ 碳钢



代码	类型	材质	表面处理	硬度	耐热温度	适用标准
YBQ11	双叠自锁垫圈	S60C	达克罗	44HRC~	20~200℃	DIN25201



垫圈
螺母
吊环

30

型号		d	D	B厚度	适用螺栓
代码	规格				
YBQ11	3	3.4	7	1.8	M3
	4	4.4	7.6		M4
	5	5.4	9		M5
	6	6.5	10.8		M6
	8	8.7	13.5	2.5	M8
	10	10.7	16.6		M10
	11	11.4	18.5		M11
	12	13.0	19.5		M12
	14	15.2	23	3.4	M14
	16	17.0	25.4		M16
	18	19.5	29		M18
	20	21.4	30.7		M20
	22	23.4	34.5		M22
	24	25.3	39		M24
	27	28.4	42	5.8	M27
	30	31.4	47		M30

规格	适用螺栓 M×P	使用碳钢垫片和10.9级螺栓 紧固扭矩与推荐紧固力				使用碳钢垫片和12.9级螺栓 紧固扭矩与推荐紧固力			
		油 Gf=71% μth=0.13 μb=0.14		GTP600 Gf=75% μth=0.08 μb=0.13		油 Gf=71% μth=0.13 μb=0.12		GTP600 Gf=75% μth=0.08 μb=0.11	
		扭矩(Nm)	紧固力(KN)	扭矩(Nm)	紧固力(KN)	扭矩(Nm)	紧固力(KN)	扭矩(Nm)	紧固力(KN)
3	3×0.5	1.8	3.2	1.6	3.4	2	3.9	1.7	4.1
4	4×0.7	4.1	5.6	3.6	5.9	4.6	6.7	4.0	7.1
5	5×0.8	8.1	9.1	7	9.6	9.1	10.9	7.7	11.5
6	6×1.0	14.1	12.9	12.3	13.6	15.8	15.4	13.5	16.3
8	8×1.25	34	23	30	25	38	28	32	30
10	10×1.5	67	37	58	39	75	44	64	47
12	12×1.75	115	54	99	57	128	65	109	68
14	14×2.0	183	74	158	78	204	89	174	94
16	16×2.0	279	100	240	106	311	120	263	127
18	18×2.5	391	123	337	130	437	148	370	156
20	20×2.5	547	156	470	165	610	188	515	198
22	22×2.5	745	194	639	205	831	233	699	246
24	24×3.0	942	225	809	238	1052	270	887	286
27	27×3.0	1375	294	1176	310	1533	352	1288	372
30	30×3.5	1875	358	1608	378	2091	430	1761	454

GTP600=石墨润滑;Gf:屈服率;uth=螺纹摩擦系数;ub=垫片摩擦系数;1N=0.2251b;1Nm=0.738ft-1b。



请按图示订货

■YBQ11-5

型号

代码

规格

YBQ11

5



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日