


带座磁铁 ◀ 强力型



代码	类型	磁铁座		磁铁		铜环 材质	耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理			
GYLJ02	强力型	SUM24L	无电解镀锌	钴磁铁	/	黄铜	80°C	N
GYLJ03			发黑				200°C	
GYLJ11		SUS416	/	钕磁铁	镀镍	黄铜	80°C	
GYLJ21		SUM24L	无电解镀锌				150°C	
GYLJ22		SUS416	/					
GYLJ31		SUM22	无电解镀锌	耐热钕磁铁				



小
零
件
32

型号		B	M	D ₁	D ₂	B ₁	h
代码	D						
钴磁铁 GYLJ02 GYLJ11 钕磁铁 GYLJ21 GYLJ22 耐热钕磁铁 GYLJ31	4	5	M2	3	2.5	1.5	0.5
	5			4	3.5		
	6	8	M3	5	4	2.2	1.6
	8			6	5		
	10	10	M4	8	7	3	2.1
	13			11	9.5	4	3.1
	16	13	M5	14	12.5	4	5.1
	20			18	16.5	6	
	25	15	M6	23	21.5	6	

吸引力N(kgf)				表面磁通密度高斯(G)			
GYLJ02/11	GYLJ21	GYLJ22	GYLJ31	GYLJ02/11	GYLJ21	GYLJ22	GYLJ31
/	0.784(0.08)	/	/	/	3100-3300	/	/
	1.37(0.14)				3100-3300		
3.9(0.4)	4.9(0.5)	4.9(0.5)	4.9(0.5)	2100-2600	3100-3300	3100-3300	3100-3300
5.9(0.6)	8.8(0.9)	8.8(0.9)	8.8(0.9)	2400-2600	3300-3600	3300-3600	3300-3600
14.7(1.5)	19.6(2.0)	19.6(2.0)	19.6(2.0)	2700-2900	3800-4100	3800-4100	3800-4100
34.3(3.5)	44.1(4.5)	44.1(4.5)	44.1(4.5)	2800-3100	4000-4300	4000-4300	4000-4300
58.8(6.0)	63.7(6.5)	63.7(6.5)	/	2900-3300	4000-4300	4000-4300	/
98.1(10.0)	107.9(11.0)	107.9(11.0)		2900-3400	4100-4400	4100-4400	
137.3(14.0)	/	176.5(18.0)		2900-3400	/	4500-4800	

注意：吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。

型号		B	M	D ₁	D ₂	B ₁	h	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D								
钴磁铁 GYLJ03	10	8	M4	8	7	3	2.1	14.7(1.5)	2700-3700
	13	10		11	9.5	4	3.1	34.3(3.5)	2800-3900
	16		14	12.5	58.8(6.0)			2900-4100	
	20		13	M5	18	16.5	6	5.1	98.1(10.0)

注意：1，吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。



请按图示订货

■ GYLJ02-D4

型号

代码

D

GYLJ02

4



交期Delivery

3天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台