





隔热板 ◀ 标准级 · 耐冲压型

	代码	类型	材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm ²) at23°C	抗折强度 (N/mm ²) at23°C	密度 (g/cm ³)
	SAA51 SAA52	标准级 孔加工型	树脂玻璃纤维 工程复合材料	白色	常温~210°C	0.18	460	250	1.85

标准型 SAA51 	孔加工型 SAA52  
---	--

■ 标准型							■ 孔加工型											
型号		最小单位1				H	型号		孔型	最小单位1				H	最小单位0.5		D (通孔)	Z (沉孔)
代码	规格	M		N			代码	规格		M		N			F	G		
SAA51	3	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0	3	3	2K	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0	3	9~841 (通孔)	5~645 (通孔)	3	/	
	5						5						/					
	10						10						4 5 6					
	15						15						4 5 6 8					
SAA52	3	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0	3	4K	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0	3	10~841 (沉孔)	9~641 (通孔)	6	/		
	5											5		/				
	10											10		4 5 6				
	15											15		10~641 (沉孔)	10	4 5 6		
																	4 5 6 8	

- ① 指定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。
② 选择孔加工型时，请在D (通孔)、Z (沉孔)、两种型式中任选其一。

孔加工图								
D(通孔)	Z(沉孔)							
		规格	3	4	5	6	8	10
		d	3.3	4.3	5.3	6.5	9	11
		d ₁	/	8	9.5	11	14	/
		h	/	5	6	7	9	/

• 可选加工型示例：(如：SAA52-5-2K-M400-N500-H5-F100-G200-D3)									
型号		孔型	最小单位1		H	最小单位0.5		D(通孔)	Z(沉孔)
代码	规格		M	N		F	G		
SAA52	3	2K	18~850	18~650	3	9~841	5~645	3/4/5	/
	5				5				
	10				10				



请按图示订货

■ SAA51-5-M100-N80-H3

型号		最小单位1		H
代码	规格	M	N	
SAA51	3	15~850	15~650	3



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日