


聚氨酯垫圈 ◀ 尺寸选择型/尺寸指定型

减震防护类
30




- 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。
- 醚类产品硬度高，机械强度高，耐低温和缓冲性能好。
- 酯类多用于生产低硬度产品，耐油耐磨性能以及抗拉强度、撕裂强度均优于醚类。

普通级
WAC01/02/06
WAC11/12/16/22/23/26/27



精密级
WAC31/32/36
WAC41/42/46/52/53/54/55



代码		类型	材质	硬度	颜色
普通级	精密级				
WAC01	WAC31	尺寸选择型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
WAC02	WAC32		乙醚类聚氨酯	肖氏A90	
WAC06	WAC36		耐热聚氨酯	肖氏A90	
WAC11	WAC41		聚氨酯	肖氏A80	
WAC12	WAC42	尺寸指定型	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	自然色
WAC16	WAC46		耐热聚氨酯	肖氏A90	
WAC22	WAC52		制电性聚氨酯(防静电)	肖氏A70	
WAC23	WAC53		肖氏A90	肖氏A90	深棕色
WAC26	WAC54		耐磨聚氨酯	肖氏A70	
WAC27	WAC55		肖氏A90	肖氏A90	

■ 普通级D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

■ 精密级d公差

d	公差
2~50	+0.1 0
51~80	+0.2 0

■ 尺寸选择型

型号		d	H
代码	D		
普通级	8	2 3 4	1 2 3
	10	2 3 4 5 6	1 2 3 5
	12	3 4 5 6 8	1 2 3 5
WAC01	15	3 4 5 6 8 10	1 2 3 5 6 10
WAC02	20	4 5 6 8 10 12	1 2 3 5 6 10
WAC06	25	4 5 6 8 10 12 16 20	2 3 5 6 10
精密级	30	5 6 8 10 12 16 20	2 3 5 6 10
	35	6 8 10 12 16 20 25	3 5 6 10
	40	6 8 10 12 16 20 25 30	3 5 6 10
WAC31	50	6 8 10 12 16 20 25 30 40	3 5 6 10
WAC32	60	8 10 12 16 20 25 30 40	5 6 10

■ 尺寸指定型

型号		D	d	H
代码	代码	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5
普通级	精密级	6~45	0(无孔) 2~40 (V=D-4)	1.0~10
	WAC11			
	WAC12			
	WAC16			
WAC22	WAC46	46~80	0(无孔) 6~70 (V=D-4)	1.0~10
WAC23	WAC52			
WAC26	WAC53			
WAC27	WAC54	81~100	0(无孔) 6~90 (V=D-4)	1.0~10
	WAC55			



请按图示订货

■ WAC01-D8-d2-H2

型号		d	H
代码	D		
WAC01	8	2	2



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日