


包覆磁铁 ◀ 包胶型/减震型




■包胶型

代码	类型	磁力方向	磁铁		衬层		耐热温度
			材质	表面处理	材质	硬度	
YLQ01	包胶型	圆形 轴向	钕磁铁	镀镍	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	80°C


■外螺纹型·内螺纹型

代码	类型	磁铁座材质	磁铁表面处理	衬层		耐热温度	表面磁极
				材质	硬度		
YLQ11	减震型	SUS304	钕磁铁	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	80°C	N
YLQ12					肖氏A70		
YLQ21					肖氏A90		


包胶型
YLQ01



外螺纹型
YLQ11/12



内螺纹型
YLQ21



■包胶型

代码	型号		L	D ₁	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
	D					
YLQ01	5	5	5	3	2.35(0.24)	3500-3700
	6			4	4.71(0.48)	4000-4200
	8			5	7.64(0.78)	4300-4500
	10	6	6	11.76(1.20)	4400-4600	
	12	8	8	23.02(2.35)	4600-4800	
			10	10	38.02(3.88)	4900-5100

■外螺纹型·内螺纹型

代码	型号		M	B	C	F	g	h	W	R	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)					
	D																
YLQ11	10	M5	16	10	4	1	7	8	8	1	4.0(0.40)	3000-3200					
	12	M6															
YLQ12	16	M8	20	13	6	2	14	17	14	2	8.0(0.81)	2700-2900					
	20												11	5	17.7(1.80)	2600-2800	
	25	M10								22	15	8	14	22	3	35.0(3.56)	2900-3100

注意：吸引力，表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。

代码	型号		M	B	C	F	W	R	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)				
	D													
YLQ21	10	M4	15	9	4	4	8	1	4.0(0.40)	3000-3200				
	12										10	2	6.5(0.66)	2900-3100
	16										14			
	20	M5	17	10	5	17	3	17.7(1.80)	2600-2800					
	25									18	11	6	22	35.0(3.56)

注意：吸引力，表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。



请按图示订货

■YLQ01-D5-L5

型号		
代码	D	L
YLQ01	5	5



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日