


隔热板 ◀ 高温高隔热级






代码	类型		材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm ²) at 23°C	抗折强度 (N/mm ²) at 23°C	密度 (g/cm ³)
	高温	标准型							
SAA01	高温	标准型	硅酸盐类粘剂	白色	常温~400°C	0.08	182	94	1.2
SAA02	高隔热级	孔加工型							

标准型
SAA01



孔加工型
SAA02



■ 标准型

代码	规格	最小单位1			H	
		M	N			
SAA01	3	20~800	+1.0 0	20~600	+1.0 0	3
	5					5
	10			10		
	5P	20~200	±0.3	20~200	±0.3	5
10P	10					

■ 孔加工型

规格	孔加工图					
	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	/	8	9.5	11	/	/
h	/	5	6	7	/	/

■ 孔加工型

代码	规格	孔型	最小单位1			H	最小单位0.5		D(通孔)	Z(沉孔)	
			M	N			F	G			
SAA02	3	2K	20~800	+1.0 0	20~600	+1.0 0	3	9~791(2K-4K)	5~595(2K)	3	/
	5						4			/	
	10	4K	20~200	±0.3	20~200	±0.3	10	9~395(6K)	9~591(4K-6K)	5	4 5 6
	5P	6K					5	9~191(2K-4K)	5~195(2K)	8	/
	10P						10	9~95(6K)	9~191(4K-6K)	10	4 5 6

指定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距选择孔加工型时，请在N(通孔)、Z(沉孔)、两种型式中任选其一。

■ 可选加工

代码	规格	孔型	最小单位1			H	最小单位0.5		D(通孔)	Z(沉孔)	可选加工代码		
			M	N			F	G					
SAA02	3	2K/4K/6K	20~800	20~600	+1.0 0	3	9~791(2K-4K)	5~595(2K)	3/4/5	/	FC() GC()		
	5					5						9~395(6K)	9~591(4K-6K)
	10					10							

SAA02-3-6K-M400-N500-H3-F100-G200-D3-FC100

■ 可选加工

型号	变更左端孔位	变更下端孔位
代码	FC()	GC()
技术说明	选型方法 FC100 最小单位1 FC取值范围为：5~786。	选型方法 GC80 最小单位1 GC取值范围为：5~586。 2K不适用。



请按图示订货

■ SAA01-3-M100-N80-H3

代码	规格	最小单位1		H
		M	N	
SAA01	3	20~800	20~600	3



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日

树脂隔热板材料

28